

LONA BLOCKOUT MIDNIGHT FINE 740GR

	VALOR	UNIDAD	MÉTODO TEST
Tejido	Hilos de alta resistencia 100% PES		DIN EN ISO2060
Estructura	Costura 28*28	inch	DIN60001
Peso total	740	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5A
Peso del tejido	120	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5B
Peso del coating de PVC	620	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5B
Vida útil	Warp: 1800	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Weft: 1300		
Fuerza al desgarre	Warp: 130	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Weft: 100		
Adhesión	80	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Temperatura adecuada	Entre -20 a +70	Cº	DIN 53372 BS3424 method10
Retardante al fuego	Si el cliente lo necesita, se puede tener: M2,B1,B2,DIN75200,NFPA701		
Lacado	Si el cliente lo necesita, se puede lacar con 3555 (acrílico), 3483 (acrílico), 7584 (PVDF)		

Los índices anteriores son en promedio, por lo que habrá una tolerancia de $\pm 5\%$ de los índices reales.