



permanent



70 mic



decal bi-adhesive P 70

Polietileno (PET) bi-adhesivo transparente, con adhesivo permanente en ambos lados, que permite ayudar en el ensamblaje de imágenes gráficas en aplicaciones interiores y exteriores.

FACE MATERIAL

- Polietileno (PET) transparente

| Acabado | Glossy | | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | <i>Valor</i> | <i>Tolerancia</i> | <i>Norma</i> |
| Espesor (µm) | 70 | ± 10% | ISO 2286-3 |

ADHESIVE

- Clear acrylic based, permanente double side

| | <i>Valor</i> | <i>Norma</i> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Peel Adhesion steel 20 min (N/25 mm) | > 8 | FINAT FTM1 |
| Loop Tack steel (N/25 mm) | 4,8 | FINAT FTM 9 |
| Temperatura de aplicación (°C) | > 15 | |
| Temperatura de servicio (°C) | -10 a 80 | |

LINER

- Clay coated PE kraft paper

| | <i>Valor</i> | <i>Tolerancia</i> | <i>Norma</i> |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Espesor (µm) | 118 | ± 10% | ISO 534 |
| Peso (g/m ²) | 120 | ± 10% | ISO 536 |

decal bi-adhesive P 70

DURABILIDAD

- ALMACENADO: 12 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
- Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
- El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

APLICACIÓN

- Superficie de aplicación: plana
- Sustrato no recomendado para gráficos de piso (áreas con tráfico de vehículos); sustratos flexibles o de baja energía; superficies no planas; paredes de cartón pintadas o no; paredes de yeso; papel de pared; superficies sucias o ásperas; superficies de pintura degradadas.
- No exponer a vapores o derrames combustibles.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 30.04.20
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal.es para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.